

## Produktinformation

# Europox 900

## 2K-Epoxidharz- Feinspachtelmasse

- Verwendungszweck:** Feinspachtelmasse  
Lösemittelfreie 2K-Epoxidharz-Feinspachtelmasse zur Herstellung von Dickbeschichtungen auf Betonuntergründen.
- Charakteristik:** Bindemittelbasis: Epoxidharz  
Festkörper: 97 - 99 Gew. -%  
Spez. Gew. (DIN 51 757): 1,5 – 1,55 kg / ltr.
- Eigenschaften:**
- hohe chemische und mechanische Beständigkeiten
  - hohe Abriebbeständigkeit
  - beständig gegenüber Benzin, Öl, Teer
  - frost- und tausalzbeständig
  - dekontaminierbar
  - Temperaturbeständigkeit: Dauerbelastung: 70 °C
  - Haftung (DIN 53 151): Beton : Gt 0 (sehr gut)
- Lagerung:**
- im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig
- Kennzeichnung:**
- VbF: entfällt
- Verarbeitungsbedingungen :**
- nicht unter + 10 °C und nicht über 30 °C (Objekttemperatur) bearbeiten
- Auftragsverfahren:** spachteln  
Geeignete Arbeitsgeräte: Spachtel

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Härter:** H-50

**Mischungsverhältnis:** nach Gewicht: 6:1 (EP Harz : Härter)

Harz und Härter intensiv mind. 3 Min. mit mech. Rührgerät vermischen.  
Material nach der Vermischung von Harz mit Härter umtopfen und nochmals vermischen

	staubtrocken	griffest	begebar
<b>Objekttemperatur 20 °C</b>	5 h	10 h	18 h

**Ergiebigkeit:** ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke.

**Standardfarben:** lichtgrau

### **Besondere Hinweise**

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. Geeignet zur Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Während der Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können zur Schleierbildung an der Oberfläche führen.


### **Sicherheitsratschläge**

Während der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Aceton reinigen.

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



**Elastopur**  
**Holger Cordelair**  
**Bennigsenstraße 14**  
**D- 21073 Hamburg**

**EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4**

**Europox 900**

Kunstharzfeinspachtelmasse für die Anwendung in Gebäuden  
(Aufbauten gemäß techn. Merkblätter)

Brandverhalten	B2
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD 2)
Verschleißwiderstand	≤ AR 1 1)
Haftzugfestigkeit	≥ B 1,5
Schlagfestigkeit	≥ IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

1) Nach BCA Methode an glatten Gelägen ermittelt.

2) NPD: Kennwert nicht festgelegt

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.